

Treppenstufen mit Enkolan Abdichtung 1K LF und Enkolan Beschichtung 1K LF

Es handelt sich bei diesem LV - Vorschlag um eine Zusammenfassung der Sanierungsmöglichkeiten mit dem vorliegenden System. Für das betreffende Bauvorhaben müssen die jeweils passenden Positionen herausgesucht und gemäß den örtlichen Erfordernissen ggf. modifiziert bzw. ergänzt werden.

Abdichtungsmaterial: **Enkolan Abdichtung 1K LF** / Polyflexvlies

Farbe: grau

Nutzschicht: **Enkolan Beschichtung 1K LF**

Vorbemerkungen: Den Ausführungen der Abdichtungs- bzw. Sanierungsarbeiten mit **Enkolan Abdichtung 1K LF** und **Enkolan Beschichtung 1K LF** liegen die jeweiligen Verarbeitungsanleitungen der Fa. Enke - Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Straße 16, D - 40221 Düsseldorf, zugrunde.

Als Vertragsbestandteile gelten:

- Leistungsverzeichnis
- Regeln für Abdichtungen (Flachdachrichtlinie) des ZVDH
- DIN 18531 Abdichtungen von Dächern, Balkonen, Loggien und Laubengängen

In den jeweils gültigen Fassungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich mit ENKE- Produkten.

Der im Aufbau enthaltene Flüssigkunststoff **Enkolan Abdichtung 1K LF** ist durch die vom Deutschen Institut für Bautechnik, DIBt, ausgestellte europäisch technische Bewertung, ETA, abgesichert.

Der Auftragnehmer sollte vor Beginn der Arbeiten Kenntnis über die Verarbeitung von ENKE- Produkten haben. Andernfalls ist die Einweisung durch einen ENKE- Mitarbeiter zu empfehlen.

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass ein Eindringen von Niederschlagswasser verhindert wird.

Die im Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Mengen und Massen sind am Objekt zu überprüfen.

Eine Objektbesichtigung durch den Bieter wird empfohlen.

Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten ist der Untergrund vom ausführenden Unternehmen sorgfältig auf Eignung für das vorgesehene Abdichtungssystem zu prüfen.

Wir empfehlen, eventuell vorhandene Altanstriche oder -Beläge zu entfernen, da deren Verträglichkeit mit unserem Abdichtungssystem nicht gewährleistet werden kann.

Treppenstufen mit Enkolan Abdichtung 1K und Enkolan Beschichtung

Die Oberfläche des abzudichtenden Untergrundes muss vor Beginn der Abdichtungsarbeiten vollkommen trocken sein, um Haftungsprobleme zu vermeiden.

Die jeweiligen Materialverbrauchsmengen sind Durchschnittsangaben, die vom Bieter unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zu überprüfen und ggf. zu korrigieren sind.

LV - Vorschlag für: _____

Projekt / BV: _____

Bauherr: _____

Treppenstufen mit Enkolan Abdichtung 1K und Enkolan Beschichtung

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
01	Titel			
	Vorbereitungsarbeiten			
01.001	Reinigung des Untergrundes : Reinigen des Untergrundes, ggf. trocknen lassen. Schutt entfernen und vorschriftsmäßig entsorgen.	1,00 m ²	0,00	0,00
01.002	Beseitigung der Unebenheiten : Unebene Untergründe müssen durch geeignete Maßnahmen so weit egalisiert werden, dass die Höhenunterschiede nicht mehr als etwa 2 mm betragen.	1,00 m ²	0,00	0,00
01	Summe Titel			0,00
02	Titel			
	Aufbringen von Voranstrich			
02.001	Voranstrich : Aufbringen von Universal Primer 2K auf den sauberen und trockenen Untergrund. Verarbeitung kalt mit der Rolle. Verbrauch abhängig vom Untergrund. ca. 100 - 200 g/m ² Für die meisten Untergründe kann bei Enkolan Abdichtung auf die Verwendung eines Voranstriches verzichtet werden.	1,00 m ²	0,00	0,00
<p>Bitte beachten, dass für die unterschiedlichen Untergründe der geeignete Voranstrich verwendet wird. Dies gilt besonders für Materialkombinationen. Die Zuordnungen der zum Untergrund passenden Voranstriche finden Sie in unserer Haftungstabelle.</p>				
02	Summe Titel			0,00



Produziert Qualität seit 1924

Treppenstufen mit Enkolan Abdichtung 1K und Enkolan Beschichtung

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
03	Titel			
	Flüssigkunststoffabdichtung			
03.001	Aufgehende Bauteile (Seitenwangen, etc.): Vollflächiges Aufbringen der Einbettschicht an den seitlichen Anschlüssen mit Enkolan Abdichtung sowie Einlegen der Enke-Polyflexvlies-Bewehrung und faltenfreies Eindrücken in die nasse Masse. Die Randbereiche und Überdeckungen sind in die Enkolan Abdichtung openingsfrei einzubetten. Der Deckschicht erfolgt frisch in frisch. Farbe: grau Verarbeitung kalt mit der Rolle. Anschlusshöhe/Abwicklung:.....cm Verbrauch: Enkolan Abdichtung : ca. 300 g/m je 10 cm Abwicklung für beide Schichten.	1,00 m	0,00	0,00
03.002	Anschlussausführung bei Durchdringungen, z.B. Geländerpfosten etc. : Aufbringen der Einbettschicht Enkolan Abdichtung und Einlegen der Enke - Polyflexvlies - Manschette in die nasse Abdichtungsmasse. Die Deckschicht erfolgt frisch in frisch. Verarbeitung kalt mit Rolle. Verbrauch: ca. 300 g/m je 10 cm Abwicklungshöhe für beide Schichten. Bei Rundprofilen: d = cm Bei Rechteckprofilen:/.....cm	1,00 Stück	0,00	0,00
03.003	Eckausbildung : Aufbringen einer Einbettschicht Enkolan Abdichtung und Einlegen der vorgefertigten Enke-Vliesformteile für Innen- oder Außenecken in die nasse Abdichtungsmasse. Die Deckschicht erfolgt frisch in frisch. Farbe: grau Verarbeitung kalt mit der Rolle. Verbrauch: mind. 3,0 kg/m ² für beide Schichten.	1,00 Stück	0,00	0,00

Treppenstufen mit Enkolan Abdichtung 1K und Enkolan Beschichtung

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
03.004	<p>Flexible, rissüberbrückende Flächenabdichtung : Vollflächiges Aufbringen der fugenlosen Enkolan Abdichtung. Verarbeitung in zwei Arbeitsgängen, wobei in die erste vollflächige Einbettschicht eine Enke-Polyflexvlies-Bewehrung (Rollenbreite nach Erfordernis) blasen- und faltenfrei eingelegt wird. Der Deckstrich erfolgt frisch in frisch. Farbe: grau Verarbeitung kalt mit der Rolle. Verbrauch: mind. 3,0 kg/m² für beide Striche. 1,05 m/m² Enke-Polyflexvlies-Bewehrung.</p>	1,00 m ²	0,00	0,00
03	Summe Titel Flüssigkunststoffabdichtung			0,00
04	Titel Nutzschrift			
04.001	<p>Enkolan Beschichtung : Auf die ausgehärtete Enkolan Abdichtung wird mittels Zahnkelle die Enkolan Beschichtung aufgebracht und mit der Stachelwalze im Kreuzgang entlüftet. Farbe: grau Verbrauch: mind. 2,0-3,0 kg/m² (waagerechter Bereich) Der Auftrag in der Senkrechten erfolgt mit der Rolle</p>	1,00 m ²	0,00	0,00
04.002	<p>Dekorative Gestaltung : Aufbringen eines Klebeanstriches, bestehend aus Enkolan Beschichtung auf die bereits ausgehärtete Beschichtung und vollflächiges Einstreuen der Enketop Chips. Verbrauch Enkolan Beschichtung: mind. 500 g/m² Verbrauch Enketop Chips: ca. 800 g/m²</p>	1,00 m ²	0,00	0,00

Treppenstufen mit Enkolan Abdichtung 1K und Enkolan Beschichtung

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
04.003	Transparente Enkolan Versiegelung 1K LF Nach 24 Stunden: Abkehren der eingestreuten Oberfläche (es ist es ratsam, senkrecht stehend eingebundene Chips mittels Glättkelle zu brechen, anschließend ist die Fläche erneut zu fegen bzw. abzusaugen) und Aufbringen der transparenten Enkolan Versiegelung 1K LF (glatt oder rutschfest) auf die abgestreute und ausgehärtete Enkolan Beschichtung . Verarbeitung mit einer kurzfasrigen Versiegelungsrolle aus hochwertigem Velours. Verbrauch: ca. 300 g/m ²	1,00 m ²	0,00	0,00
04	Summe Titel	Nutzschicht		0,00

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem jetzigen Kenntnisstand sowie unseren langjährigen Erfahrungen. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter dennoch nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material gewährleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwasige Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Verarbeitungsanleitung widersprechen, sind ohne ausdrückliche schriftliche Bestätigung durch die Firma Enke wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung. Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieses LV-Vorschlages ergeben, sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen.

Düsseldorf, April 2021

ENKE-WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Str.16, 40221 Düsseldorf
Tel:0211/304074, Fax: 0211/393718
[e-mail: info@enke-werk.de](mailto:info@enke-werk.de)
www.enke-werk.de