

Abdichtung von Dächern mit Gefälle

Es handelt sich bei diesem LV - Vorschlag um eine Zusammenfassung der Sanierungsmöglichkeiten mit dem vorliegenden System. Für das betreffende Bauvorhaben müssen jeweils die passenden Positionen herausgesucht und gemäß den örtlichen Erfordernissen ggf. modifiziert bzw. ergänzt werden

Material: Enkryl®

Farbtöne: grau (Sonderfarben auf Anfrage)

Verwendung: Auf abtrocknenden Flächen mit ausreichendem Gefälle.

Vorbemerkungen: Den Ausführungen der Sanierungsarbeiten mit Enkryl liegt die entsprechende Verarbeitungsanleitung der Firma Enke - Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Straße 16, D - 40221 Düsseldorf, zugrunde.

Als Vertragsbestandteile gelten:

- Leistungsverzeichnis
- Regeln für Abdichtungen (Flachdachrichtlinie) des ZDVH
- DIN 18531 Abdichtungen von Dächern, Balkonen, Loggien und Laubengängen

In den jeweils gültigen Fassungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

Der im Aufbau enthaltene Flüssigkunststoff **Enkryl** ist durch die vom Deutschen Institut für Bautechnik, DIBt, ausgestellte europäisch technische Bewertung, ETA, abgesichert.

Der Auftragnehmer sollte vor Beginn der Arbeiten Kenntnis über die Verarbeitung von ENKE-Produkten haben. Andernfalls ist die Einweisung durch einen ENKE- Mitarbeiter zu empfehlen.

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass ein Eindringen von Niederschlagswasser verhindert wird.

Die im Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Mengen und Massen sind am Objekt zu überprüfen.

Eine Objektbesichtigung durch den Bieter wird empfohlen.

Wir empfehlen, eventuell vorhandene Altanstriche oder Beläge zu entfernen, da deren Verträglichkeit mit unserem Abdichtungssystem nicht gewährleistet werden kann.

Die Oberfläche des abzudichtenden Untergrundes muss vor Beginn der Abdichtungsarbeiten vollkommen trocken sein um Haftungsprobleme zu vermeiden.

Abdichtung von Dächern mit Gefälle

Die jeweiligen Materialverbrauchsmengen sind Durchschnittsangaben, die vom Bieter unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zu überprüfen und ggf. zu korrigieren sind. Bitte beachten, dass bei allen Abdichtungen mit **Enkryl** ein geregelter Wasserablauf sichergestellt sein muss.

LV - Vorschlag für: _____

Bauherr / AG: _____

Projekt / BV: _____

Abdichtung von Dächern mit Gefälle

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
01	Titel			
	Vorbereitungsarbeiten			
01.001	Reinigen der Dachfläche und Rinnen, Schutt verladen, abtransportieren und vorschriftsmäßig entsorgen.	1,00 m ²	0,00	0,00
01.002	Kiesschüttung, Körnung....mm, ca.....cm hoch aufnehmen, Dachfläche und Rinnen gründlich reinigen. Schutt verladen, abtransportieren und vorschriftsmäßig entsorgen.	1,00 m ²	0,00	0,00
01.003	Kiesschüttung, Körnung....mm, ca.cm hoch aufnehmen, bauseits lagern und nach Fertigstellung aller Arbeiten wieder aufbringen. Dachfläche und Rinnen gründlich reinigen, Schutt verladen, abtransportieren und vorschriftsmäßig entsorgen.	1,00 m ²	0,00	Alternativ
01.004	Abstoßen der Blasen und Falten. Mit Dach- und Rinnenreinigung. Schutt verladen, abtransportieren und vorschriftsmäßig entsorgen. Der Blasen- und Faltenanteil beträgt, bezogen auf die Gesamtdachfläche, ca.%.	1,00 Stück	0,00	0,00
01.005	Größere Blasen aufschneiden und mittels Schweißbrenner herunterkleben. Kleine Blasen und Falten abstoßen. Der Blasenanteil beträgt, bezogen auf die Gesamtdachfläche, ca.%.	1,00 Stück	0,00	0,00
01.006	Blitzschutzleitung abnehmen, bauseits lagern und nach Fertigstellung aller Arbeiten wieder fachgerecht montieren.	1,00 m	0,00	0,00
01	Summe Titel			0,00
	Vorbereitungsarbeiten			

Abdichtung von Dächern mit Gefälle

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
02	Titel	Grundierung		
02.001	Voranstrich : Aufbringen von Universal Voranstrich 933 oder Universal Primer 2K auf die gereinigte Dachfläche. Verarbeitung kalt mit einer Rolle. Verbrauch Universal Voranstrich 933: 100 - 200 g/m ² Verbrauch Universal Primer 2K: ca. 100 - 200 g/m ²	1,00 m ²	0,00	0,00
02	Summe Titel	Grundierung		0,00
03	Titel	Flüssigkunststoffabdichtung		
03.001	Traubereichsanierungen mit Gefälle : Vollflächiges Aufbringen der Einbettschicht Enkryl sowie Einlegen der Enke-Polyflexvlies - Bewehrung. Die Überdeckungen und Randbereiche sind in die Beschichtungsmasse openingfrei einzubetten. Die Deckschicht muss frisch in frisch aufgebracht werden. Verarbeitung kalt mit Rolle. Farbe: grau (Sonderfarben auf Anfrage) Verbrauch: 330 g/m je 10 cm Breite für beide Schichten. Traufbreite:.....cm	1,00 m	0,00	0,00

Abdichtung von Dächern mit Gefälle

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
03.002	<p>Aufgehende Dach-Anschlüsse (z.B. Attiken, Lichtkuppeln, Schornsteine, Sockel etc. : Vollflächiges Aufbringen der Einbettschicht an den Anschlüssen mit Enkryl sowie Hochführen der Enke-Polyflexvlies-Bewehrung und Eindrücken in die nasse Masse. Die Randbereiche und Überdeckungen sind in die Abdichtungsmasse openingsfrei einzubetten. Die Deckschicht erfolgt frisch in frisch. Verarbeitung kalt mit Rolle. Farbe: grau (Sonderfarben auf Anfrage) Anschlusshöhe / Abwicklung:.....cm Verbrauch. ca. 330 g/m je 10 cm Abwicklung für beide Schichten.</p>	1,00 m	0,00	0,00
03.003	<p>Anschlussausführung bei Dunstrohren oder sonstigen Durchdringungen : Aufbringen der Einbettschicht Enkryl und Einlegen der Enke-Polyflex-Manschette in die nasse Abdichtungsmasse. Die Deckschicht für die Dachabdichtung wird frisch in frisch mit aufgebracht. Verarbeitung kalt mit Rolle. Farbe: grau (Sonderfarben auf Anfrage) Verbrauch: ca. 330 g/m je 10 cm Abwicklungshöhe für beide Schichten. Bei Rundprofilen: d = cm Bei Rechteck- Profilanschlüssen:/.....cm</p>	1,00 Stück	0,00	0,00
03.004	<p>Dachabdichtung : Vollflächiges Aufbringen der fugenlosen Dachabdichtung aus Enkryl. Verarbeitung in zwei Arbeitsgängen, wobei in die erste vollflächige Einbettschicht eine Enke-Polyflexvlies - Bewehrung 1,0 m breit, mit mind. 5 cm Überdeckung eingelegt wird. Die Deckschicht wird frisch in frisch aufgebracht. Sämtliche Überdeckungen sind openingsfrei in die Abdichtungsmasse einzubetten. Verarbeitung kalt mit Rolle. Farbe: grau (Sonderfarben auf Anfrage) Verbrauch: mind. 4,0 kg/m² für beide Schichten. 1,05 m/m² Enke-Polyflex-Bewehrung</p>	1,00 m ²	0,00	0,00

Abdichtung von Dächern mit Gefälle

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
03.005	Bei Ein - oder Abläufen : Zulage für das Einbinden der Ein- oder Abläufe. Einlegen einer Enke-Polyflexvlies-Manschette in die nasse Abdichtungsmasse aus Enkryl . Die Deckschicht für die Dachabdichtung muss frisch in frisch aufgebracht werden. Verarbeitung kalt mit Rolle.	1,00 Stück	0,00	0,00
03	Summe Titel	Flüssigkunststoffabdichtung		0,00

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem jetzigen Kenntnisstand sowie unseren langjährigen Erfahrungen. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter dennoch nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material gewährleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Verarbeitungsanleitung widersprechen, sind ohne ausdrückliche schriftliche Bestätigung durch die Firma Enke wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung. Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieses LV-Vorschlages ergeben, sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen.

Düsseldorf, April 2021

ENKE-WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG
 Hamburger Str.16, 40221 Düsseldorf
 Tel:0211/304074, Fax: 0211/393718
[e-mail: info@enke-werk.de](mailto:info@enke-werk.de)
www.enke-werk.de